

**概述:** 老人牌丙烯酸荧光漆 56540 是一种含荧光颜料的无遮盖力强反光丙烯酸漆，色感强，能见度高，本品在黑暗中无反光效果，为提高其耐光性能，需在本品面上涂一层老人牌清漆 06520。

**用途:** 可用于救生设备和警示牌作用的突出或移动物体表面。  
**使用温度:** 在干燥条件下最大耐温：80°C

**物理参数:**

**颜色/色号:** 橙色/50180 (可根据颜色分类列表提供其它颜色)  
**漆面:** 半光  
**体积固体含量:** 44±2%  
**理论涂布率:** 11 平方米/升 - 40 微米  
**闪点:** 38°C  
**比重:** 1.0 千克/升  
**表干:** 1 小时 (20°C)  
**透干:** 1.5 小时 (20°C)  
**挥发性有机化合物含量(V.O.C.):** 448 克/升

**施工说明:**

**推荐方法:** 无气喷涂 (\*如需要其他施工方法请咨询本公司代表!)  
**稀释剂(最大; 体积):** 08230 (5%)  
集装箱线上自动喷涂需参考相关指标。

**喷嘴尺寸:** 0.38-0.45 毫米  
**喷出压力:** 15.0 兆帕 (无气喷涂资料仅供参考, 实用时可以调整)  
**工具清洗:** 老人牌稀释剂 08230  
**漆膜厚度:** 湿膜: 100 微米  
干膜: 40 微米  
**重涂间隔:** 根据指标要求。

**表面处理:** 根据指标要求。  
**施工条件:** 施工时, 表面必须完全清洁、干燥, 表面温度在露点以上以避免凝露。在狭窄空间施工和干燥期间, 应大量通风。  
**先涂油漆:** 老人牌丙烯酸漆或按规定先涂。  
**加涂油漆:** 老人牌清漆 06520。  
**备注:** **耐候性/使用温度:** 本品因是热塑产品, 故温度约 40°C 以上长时间受机械压力会导致漆膜凹陷, 一旦温度下降, 漆膜的机械性能又可恢复。  
**施工:** 避免温度高于 20°C。

**安全:** 小心使用本品。使用前和使用时, 请注意包装标签上的安全事项。此外, 还应参考本公司材料安全说明并遵守有关国家或当地政府规定的安全法规。

**注意:** 本品仅适用于专业用途。  
**公布日期:** 2020 年 6 月 - 5654050180

本《产品数据表》(“PDS”)与所供应的产品有关(“产品”),且该表内容会不时更新。因此,买方/施工方应当参考与相关批次产品同时提供的 PDS (而非早期版本)。除 PDS 之外, 买方/施工方还可能收到如下所示的部分或全部规格、声明和/或指南, 此类文件也可以从 Hempel 官网 ([www.hempel.com](http://www.hempel.com)) “产品”页面中进行下载 (以下简称“补充文件”):

编号	文件描述	位置/备注
1.	技术声明	就特定项目的要求, 提供一次性的具体建议
2.	规格	仅针对特定项目发布
3.	PDS	该文件
4.	PDS 的解释性说明	可在 <a href="http://www.hempel.com">www.hempel.com</a> 下载, 其中包含与产品测试参数相关的信息
5.	应用指导	如有, 将在 <a href="http://www.hempel.com">www.hempel.com</a> 提供
6.	通用技术指南 (例如, 施工和表面预处理)	如有, 将在 <a href="http://www.hempel.com">www.hempel.com</a> 提供

如果 PDS 与补充文件之间存在不一致的信息, 则信息的优先级应当以上述顺序排列为准。在此情况下, 您还应该与 Hempel 的代表联系以示澄清。此外, 买方/施工方必须充分考虑每种产品随附的相关安全数据表, 该表也可从 [www.hempel.com](http://www.hempel.com) 进行下载。

若产品未完全按照相关的 PDS 及补充文件规定的建议和要求的进行施工, 由此出现的任何缺陷 Hempel 将不承担任何责任。本免责声明中的信息和条款适用于本 PDS、补充文件以及 Hempel 就本产品提供的任何其他相关文件。此外, 除另有明确书面约定外, 产品供应以及所有技术支持均应以 Hempel 的“通用销售、交付和服务条款”约定为准。