

Product Data Sheet

老人牌环氧腻子 352CN

基料: 352C9
固化剂: 985CN



概述: 老人牌环氧腻子 352CN 是一种双组份聚酰胺加成物固化的环氧涂料。它与不同粒径的石英砂按一定的比例混合后具有优良的刮涂性和填充性, 固化后形成坚韧的涂层, 在混凝土表面上有良好的附着力。

用途: 与老人牌石英砂 672CN 按一定比例混合后作为混凝土表面孔洞填平腻子用。
与老人牌石英砂 673CN 按一定比例混合后作为混凝土面上最后一层找平腻子用。

物理参数:

颜色/色号: 黄色/21780
漆面: 平光
体积固体含量: 58±2%
理论涂布率: 每 1.0 千克 352CN 加入 1.5 千克 673CN 搅均后可刮涂 1 毫米干膜厚面积约 0.93 平方米 (实际涂布率与被涂表面状况有很大关系)
闪点: 23°C
比重: 1.5 千克/升
表干: 约 0.5 小时 (20°C)
指触干: 约 2 小时 (20°C)
完全固化: 7 天 (20°C)
挥发性有机化合物含量(V.O.C): 368 克/升
储存期: 半年 (25°C)

施工说明:

混合比率: 基料 352C9: 固化剂 985CN=4: 1 (体积比)
(根据需要还要按一定比例混合 673CN 或 672CN 后使用)

施工方法: 根据施工现场需要加入适量 673CN 或 672CN 混合后刮涂。一般情况下, 1 千克 352CN 约配 1.5 千克 673CN, 1 千克 352CN 约配 2 千克 672CN。如果在施工时发现腻子不容易刮平/开, 可用铲刀沾少量溶剂刮平/开, 不要往腻子上加溶剂调稀。

稀释剂: 08450 (一般不需稀释)

混合使用期: 2 小时 (20°C)

工具清洗: 老人牌工具清洗剂 99610

漆膜厚度: 与 673CN 混合: 干膜厚度约 0.5 至 1.5 毫米。
与 672CN 混合: 干膜厚度大于 1.2 毫米。

重涂间隔: 见备注

表面处理: 混凝土表必须彻底固化、干燥、含水率 ≤15%, pH 值小于 10, 且表面清洁, 无混凝土浮浆层, 无油脂及其它污垢物。

施工条件: 仅在施工和固化得以正常进行的 10°C 以上温度条件下使用本品。在狭窄空间内施工和干燥期间应提供大量通风。

先涂油漆: 无或老人牌环氧封闭漆。

加涂油漆: 按规定加涂老人牌环氧漆或老人牌聚氨酯漆。

备注: 根据需要本品可不按规定的漆膜厚度涂饰 (改变涂层厚度需公司技术服务人员认可), 但这将改变其涂布率, 而干燥时间和重涂间隔也因此而变更。

重涂间隔 (20°C)	最小	最大
老人牌聚氨酯漆	7小时	4天
老人牌环氧漆	7小时	30天

安全: 小心使用本品。使用前和使用时, 请注意包装标签上的注意事项。此外, 还应该遵守有关国家或当地政府规定的安全法规。

注意: 本品仅适用于专业用途。
公布日期: 2016 年 12 月-352CN21780